

Технические характеристики

№	Наименование показателя	Норма, в/с
1	Массовая доля углекислого натрия (Na_2CO_3), не менее	99,4%
2	Массовая доля углекислого натрия (Na_2CO_3) в пересчете на непрокаленный продукт, не менее	98,7%
3	Массовая доля потери при прокаливании (при 270 - 300 °С), не более	0,7%
4	Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl , не более	0,2%
5	Массовая доля железа в пересчете на Fe_2O_3 , не более	0,003%
6	Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, не более	0,04%
7	Массовая доля сульфатов в пересчете на Na_2SO_4 , не более	0,04%
8	Насыпная плотность, не менее	1,1 г/см ³
9	Гранулометрический состав:	
	остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6613, не более	Не нормируется
	прохождение через сито с сеткой № 1,25К по ГОСТ 6613	100
	остаток на сите с сеткой № 1К по ГОСТ 6613	3
	прохождение через сито с сеткой № 01К по ГОСТ 6613	7
10	Магнитные включения размером более 0,25 мм	Отсутствуют